

Vedligehold af anodiseret aluminium

Vedligehold af anodiseret aluminium er begrænset til enkel rengøring.

Rengøring skal udføres mindst hver 6. måned. Overflader, der er placeret i nærheden af stærkt forurenende kilder såsom i industrielle områder og langs kyster, skal rengøres mindst hver 3. måned. Vinduesrammer og andre komponenter i jordhøjde skal rengøres oftere.

Det anbefales at rengøring af anodiserede overflader udføres sammen med den regelmæssige vinduespudsning.

Rengøringen udføres med vand med en blanding af svage rengøringsmidler egnet til anodiseret aluminium. Rengøring skal udføres med en blød børste eller svamp med tilstrækkeligt rengøringsmiddel. Sørg for at skylle grundigt med rent vand, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændingsmiddel. Overskydende vand fjernes med en gummiskrabber eller et vaskeskind.

Produktet Colorrens fra AnoRens kan med fordel anvendes rengøring af anodiserede overflader.

Brug af rengøringsmidler, der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler vil ødelægge overfladen.

Hård børstning eller skrubning vil beskadige anodiserede overflader og bør undgås.